

FIXS KUNSTGRASLIJM

MONTAGELIJM VOOR KUNSTGRAS

VOORDELEN

- Blijvend elastisch (bij temperaturen tussen -40° en $+100^{\circ}\text{C}$)
- Zeer sterk
- Weers- en UV-bestendig
- Duurzaam
- Oplosmiddel- en isocyanaatvrij
- Groene kleur

PRODUCT

Fixs Kunstgraslijm lijm is een universeel toepasbare, elastische montagelijm op basis van Silyl Modified Polymer (SMP). Fixs Kunstgraslijm is uitstekend weers- en UV bestendig. Fixs Kunstgraslijm is oplosmiddel en isocyanaatvrij.

TOEPASSINGEN

Fixs Kunstgraslijm is toepasbaar als lijm en als kit. Flex Kunstgraslijm heeft een goede hechting op de meeste bouwmaterialen, is blijvend elastisch en kan zowel binnen als buiten worden toegepast (UV- en waterbestendig). Hierdoor is Fixs Kunstgraslijm zeer geschikt voor verlijming van kunstgras op ondergronden zoals beton, bestrating, asfalt en lijmband. Doordat Flex Kunstgraslijm een vullend vermogen heeft kan ook verlijmd worden op oneffen ondergronden. Daarnaast is Fixs Kunstgraslijm door de groene kleur uitermate geschikt voor het afdichten van reparatie/afdichten van kunstgrasnaden.

EIGENSCHAPPEN

- Lijmen en afdichten.
- Zeer goede hechting op veel bouwmaterialen.
- Zelfs op vochtige ondergronden.
- Milieuvriendelijk.
- Voor binnen en buiten toepassingen.
- 1-component, eenvoudig te verwerken met lijmpistool.

VERWERKING

Lijmen

Ondergrond: De ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn.

VOORBEHANDELING

De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Fixs Kunstgraslijm hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal en op poreuze ondergronden (zoals beton) een primer geadviseerd.

Aanbrengen:

Nadat Fixs Kunstgraslijm in dotten of rillen aangebracht is de lijm desgewenst verdelen met een lijmkam. Daarna het te verlijmen deel direct op de ondergrond aanbrengen. Het materiaal kan nu nog gecorrigeerd worden, daarna goed aandrukken. Het te verlijmen kunstgras dient binnen 25 minuten na aanbrengen van Fixs Kunstgraslijm te worden geplaatst. Droogtijd: De lijmverbinding kan (onder normale omstandigheden) na 24 uur belast worden.

Afdichten

Ondergrond: Voegen dienen schoon, droog, vast, stof- en vetvrij te zijn. Voorbehandeling: Diepe voegen met rondschuim opvullen. Fixs Kunstgraslijm hecht (zonder primer) goed op de meeste ondergronden. Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) en op poreuze ondergronden (zoals beton) een primer geadviseerd.

Aanbrengen: Fixs Kunstgraslijm gelijkmatig in de voeg spuiten en gladstrijken. Gereedschap bevochtigen met water.



REINIGEN

Niet uitgeharde resten Fixes Kunstgraslijm zijn met een geschikte reiniger te verwijderen, uitgehard product is uitsluitend mechanisch te verwijderen.

OPSLAG EN STABILITEIT

Bewaren in niet-geopende verpakking onder droge condities tussen +5 en +30°C. Houdbaarheid 18 maanden. Aangebroken verpakking is beperkt houdbaar.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Technische kenmerken	
Basisgrondstof	Silyl Modified Polymer (SMP)
Aantal componenten	1
Soortelijke massa	ca. 1,4 g/ml
Oplosmiddelgehalte	0%
Isocyaanagehalte	0%
Shore A	ca. 50
Treksterkte	ca. 2,3 MPa (ISO 37)
Rek bij breuk	ca. 175% (ISO 37)
Huidvorming (begin)	ca. 15 min. (bij +20°C/RV 50%)
Doorharding	ca. 3 mm / 24 uur (bij +20°C/RV 50%)
Verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Vochtbestendigheid	goed
Schimmelbestendigheid	goed
Vorststabiliteit	niet vorstgevoelig
Verpakking	290 ml patroon
Verpakt per	12
Pallet	1152
Kleur	groen

Tuinvisie Enter
Vonderweg 9
7468 DC Enter
Tel: 0547 - 386120
Fax: 0547 - 386161
E: enter@tuinvisie.nl
www.tuinvisie.nl

Tuinvisie Utrecht
Rutherfordweg 75
3542 CN Utrecht
Tel: 030-2411937
Fax: 030-2411916
E: utrecht@tuinvisie.nl
www.tuinvisie.nl

FIXS
PRODUCTS

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.